

CAPTAZIONE OVERSPRAY**FS3****FIBRA LUNGA DI VETRO - Coarse 30%**

Media filtrante (serie FS) costituita da filamenti di fibra di vetro di vari diametri, legati da resine termoindurenti e disposti in modo progressivo nel senso del flusso dell'aria. È destinata alla captazione dell'overspray di vernice presente nell'aria in espulsione dalle cabine di verniciatura e in particolare di quei prodotti vernicianti a rapida essiccazione con nebulizzazione fine.

> ISO 16890

> DIN 53438

> Progressivo

> EN 779

**Composizione****Trattamento****Reazione al fuoco DIN 53438****Classe di efficienza EN 779****Classe di efficienza ISO 16890****Portata aria (a 1,5 m/s)****Perdita di carico iniziale (a 1,5 m/s)****Perdita di carico finale consigliata****Temperatura massima di esercizio****Imballo**

Fibra lunga di vetro

Legato con resina

F1

G3

Coarse 30%



5400 m³/h

25 Pa

250 Pa

180°C

Avvolto in carta e inserito in sacco in polietilene chiuso con fascetta

Legenda**H** Altezza**L** Lunghezza**D** Diametro rotolo**D1** Diametro tubolare in cartone**T** Spessore media filtrante

Stato di fornitura		T
Codice		mm
SC70	Rotolo	70 ⁽¹⁾
SC71	Pannello	70 ⁽¹⁾

Codice		H	L	D	D1	T	Sup. Filtrante
		m	m	m	mm	mm	m²
SC70/50	•	0,50	20	0,25	75	70	10,00
SC70/60	•	0,60	20	0,25	75	70	12,00
SC70/65	•	0,65	20	0,25	75	70	13,00
SC70/70	•	0,70	20	0,25	75	70	14,00
SC70/75	•	0,75	20	0,25	75	70	15,00
SC70/80	•	0,80	20	0,25	75	70	16,00
SC70/90	•	0,90	20	0,25	75	70	18,00
SC70/100	•	1,00	20	0,25	75	70	20,00
SC70/120	•	1,20	20	0,25	75	70	24,00
SC70/125	•	1,25	20	0,25	75	70	25,00
SC70/130	•	1,30	20	0,25	75	70	26,00
SC70/140	•	1,40	20	0,25	75	70	28,00
SC70/150	•	1,50	20	0,25	75	70	30,00
SC70/200	•	2,00	20	0,25	75	70	40,00

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

• Materiale normalmente a magazzino

⁽¹⁾ Circa 3" (pollici/inch)