CAPTAZIONE OVERSPRAY

ZEROGLASS®

PAINT-STOP SINTETICO - Coarse 50%

Media sintetica realizzata utilizzando fibre di poliestere di prima qualità, si propone come alternativa al classico paint-stop in fibra lunga di vetro. A differenza di questo, grazie alla sua composizione in poliestere, non disperde fibre che possono causare problemi alle vie respiratorie o agli occhi e può essere maneggiato con le mani nude senza bisogno di particolari guanti e/o tute protettive.

> ISO 16890 **> DIN 53438** **> Progressivo** **> EN 779**

Composizione	100% Poliestere
Trattamento	Termolegato
Reazione al fuoco DIN 53438	F1
Classe di efficienza EN 779	G4
Classe di efficienza ISO 16890	Coarse 50%
Portata aria (a 1,5 m/s)	1350 m³/h
Capacità di accumulo (a 1,5 m/s)	Fino a 5,8 kg/m² (2)
Perdita di carico iniziale (a 1,5 m/s)	22 Pa
Perdita di carico finale consigliata	300 Pa
Temperatura massima di esercizio	80 °C
Imballo	Sacco in polietilene

Legenda

H	Altezza
L	Lunghezza
D	Diametro rotolo
D1	Diametro tubolare in cartone
T	Spessore media filtrante





Codice	Stato di fornitura	T mm
SCS40	Rotolo	40(1)
SCS41	Pannello	40(1)

Codice		H m	L m	D m	D1 mm	T mm	Sup. Filtrante m²
SCS40/60		0,60	20	0,75	50	40	12,00
SCS40/75	●	0,75	20	0,75	50	40	15,00
SCS40/100	●	1,00	20	0,75	50	40	20,00
SCS40/200	●	2,00	20	0,75	50	40	40,00

Celle, **Maniche** e **Filtri a tasche** fornibili a richiesta
Dimensioni, efficienze e/o grammature diverse sono fornibili a richiesta
● Materiale normalmente a magazzino
(1) Circa 1,6" (pollici/inch)
(2) A seconda del tipo di vernice utilizzata

Il marchio Zeroglass® è registrato dal rispettivo proprietario e produttore O.R.V. Manufacturing S.p.a.

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta.